



FICHA TÉCNICA

Piso SPC Vinílico de Piedra

FICHA TÉCNICA

Medidas	Largo	525 mm
	Ancho	230 mm
	Espesor	5 mm
Caja	Piezas	6
	m2	2.1045

CARACTERÍSTICAS

Resistente a impactos
Resistente al agua
Sistema click
Alta durabilidad
Acústico

SPC	EN	RESULTADO	PRUEBA (ASTM)	RESULTADO
Tamaño	EN 427	Aprobado	ASTMF 536	Aprobado
Espesor total (4mm55mm)	EN 428	Aprobado	ASTMF 386	Aprobado
Espesor de la capa de desgaste (0,3mm-0,5mm)	EN 429	Aprobado	ASTMF 410	Aprobado
Clasificación	EN ISO 10874	22,23,31/33,42		
Densidad	EN 436	2.03-2.05g/cm3		
Resistencia química	EN 423	Aprobado	ASTMF 925, ASTMF 1344	Aprobado
Solidez del color a la luz artificial	EN20105:BO2 Método A	Aprobado Grado 6	ASTMF 1515	Aprobado
Abrasión	EN 660-1/2	Group T	ASTMF 510, ASTMD 3384	Aprobado
Resistencia al impacto			ASTMF 1265, ASTMD 2632	Aprobado
Estabilidad dimensional	EN 434	Aprobado 0.1%	ASTMF 2199	Aprobado 0.1%
Reducción del sonido	ENISO 717-1(△ LW)	△ 2 db		
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	R10 Class DS	ASTMD 2047-93	Aprobado
Resistencia eléctrica	EN 10S1 Método C	Aprobado	ASTMF 150-06	Aprobado
Resistencia térmica	EN 12664	Aprobado 0.038m2 K/V		
Resistencia a las bacterias	EN ISO 846	NO Crecimiento		
Comportamiento al fuego	EN SOL 1925-2 EN 13501-1 EN ISO 9239-1	Bfl-S!	ASTME 6448-06	Aprobado
Prueba de cigarrillo encendido	EN 1399:1997 Método B	Valoración 3: Cambio moderado de brillo y mancha marrón moderada		

¡No te quedes con dudas!

Contamos con servicio técnico especializado para instalar y solucionar cualquier duda que tengas producto Norden.
contacto@norden.com.mx



www.norden.com.mx



contacto@norden.com.mx